



FICHE TECHNIQUE ID PULVE 5 C

Résine polyuréée-uréthane à deux composants sans solvant réalisant une membrane liquide d'étanchéité, de protection anti-corrosion ou de revêtement de sol.

Domaine d'emploi :

- . étanchéité de bassins stockant des effluents chimiques, rétentions chimiques, réservoirs de stockage de produits chimiques

Propriétés techniques :

- . *film étanche*, continu, sans microporosités
- . revêtement *très résistant* mécaniquement
- . aptitude à *ponter sans rupture de l'étanchéité des fissures provoquées dans le béton de 3,5 mm* pour un film d'épaisseur 2 mm
- . revêtement *résistant aux U.V.* (pas de farinage) pour conserver la stabilité de la teinte aux U.V., appliquer la finition P.U. aliphatique
- . *très bonne adhérence* sur tout support (béton : 3 Mpa, acier : 7 Mpa sans primaire et 15 Mpa avec primaire 111)
- . *très résistant à la corrosion* (Ph de 1 à 13)
- . *résistant aux chocs thermiques* (de - 50°C à + 120°C)

Techniques d'application :

- . manuelle au rouleau ou pinceau
- . mécanisée avec pompe airless bi-composant haute pression

Paramètres d'application :

- . viscosité du composant A : 4000 cps
- . viscosité du composant B : 400 cps
- . température des composants :
 - composant A : 35°C
 - composant B : 20°C
- . pression : 180 / 200 bars
- . pot life à 20°C : 20 mn

Conditionnement :

- . fûts de 200 l
- . seaux de 20 l

Délai de stockage : 12 mois sous abri

Caractéristiques techniques :

Nature du polymère : Polyuréée-uréthane

Nombre de composants : 2 (sans solvant)

Rapport de dosage : 2 : 1 en volume

Couleur : gris, crème, vert ou autres

Extrait sec : 100 %

Densité : 1,1

Point éclair : composant A : ...248°C
composant B : ...212°C

Adhérence : . sur béton : 3,5 Mpa
. sur acier : 7 Mpa

Température de service :
A l'air : de - 50 °C à + 130 °C
En immersion dans l'immersion : 95 °C

Retrait : zéro

Résistance à la traction : 22 Mpa

Allongement : 65 %

Dureté shore D : 72

Pot Life : 23 mn

Résistance à la compression : 113 Mpa

Perméabilité aux chlorures : < 10 coulombs
ASTM C 1702

Perméabilité à l'eau : pas de pénétration
DIN 1048

Tenue au brouillard salin : 2000 heures
ASTM B117
ASTM D1654

Tenue à la contre pression : 1 Mpa